PRODUKTINFO

Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN-FINE



Fina unutarnja masa za strojno ili ručno nanošenje za fino gletanje unutarnjih zidova i stropova (pojedine fine žbuke, gipskartonske obloge, neožbukani beton..) prije prvog premaza ili postavljanja tapeta. Visoko tiksotropična, lagano se nanosi. Brušenje s finim brusnim papirom daje iznimno glatku površinu. Podloga mora biti čvrsta, suha i čista. Jako upijajuće podloge moraju se prvo premazati razrijeđenim LORENCIC Hydrosol dubinskim predpremazom. Masa se uobičajeno nanosi u dva sloja - svaka debljina sloja trebala bi iznositi 1 do 2 mm, a ukupnu debljinu sloja od 3 mm ne bi trebalo prekoračiti. Temperatura zraka i podloge trebala bi biti između +5 °C i +35 °C, relativna vlažnost ne smije biti iznad 80 %. Zaštititi od direktnog sunčevog utjecaja. Tehnički podaci: - vrijeme sušenja po sloju: ~12 sati (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %), - potrošnja: 1,5-2,0 kg/m² (nanošenje dva sloja).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO-FIN-FINE	Masa za izravnavanje LO-FIN-FINE 25kg/vreća 28vr/pal	SAC

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at